CE

Vrå Mørtelværk
Sdr. Vråvej 121
9760 Vrå
År 20

EN 998-1
Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: NPD

Blandingsforhold (vægtprocent):

5,8 % Hydratkalk
10,8 % hydraulisk kalk
83,3 % tilslag
(DoP nr. 1000-108)

DoP nr. 1000-108

Fabriksfremstillet tørmørtel
KKH 35/65/500
bakkesandsmørtel

Produktionsdato: Se emballagens stempel.

Blandingsanvisning: Mørtlen blandes i tvangsblander, og der tilsættes rent vand til ønsket murekonsistens, normalt til ca. 16 vægtprocent. Der blandes i 15-20 minutter, til homogen blanding opnås.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/EN 998-2: 2016, DS/EN 998-1: 2016.

DANSK MØRTELKONTROL