

### Produktinformation

Type:	Tørbeton 0-4 mm
Indhold:	Sand & portlandcement
Kornstørrelse:	0-4 mm
DB-nr:	Big bags 2055416 20 kg poser 3137161 Silo 2137110
Fordel:	Klar til brug - tilsæt kun vand

### Produktbeskrivelse

Tørbeton 0-4 mm er en fabriksblandet tørmørtel bestående af cement, sand og stenmaterialer med kornstørrelse op til 4 mm. Produktet anvendes til almindelige støbe- og reparationsopgaver, hvor der ønskes en stærk og holdbar beton. Tørbeton har en kort blandetid og god bearbejdelighed.

### Blandingsforhold

Denne tørbeton blandes med vand, 2,7 liter pr. 20 kg. tørmørtel og omrøres ca. 10-12 min. i tvangsblender.

Bland ikke mere tørbeton end der anvendes inden for ca. maks. 60 minutter (ved 20 °C).

Bemærk: Tilsæt ikke mere vand end nødvendigt, da dette reducerer betonens styrke og holdbarhed.

### Anvendelse

Tørbeton 0-4 mm kan anvendes til:

- Støbning af fundamenter eller klaplæg
- Mindre betonstøbninger
- Fundamenter til hegn, stolper og mindre konstruktioner
- Reparation af betongulve og betonflader
- Trapper, kantsten og mindre støbeopgaver
- Udfyldning af huller og udsparinger i beton

Underlaget skal være rent, fast og fri for støv, olie, fedt og løse partikler.



Tørbeton

## Anvendelsesbegrænsninger

Produktet må ikke anvendes ved temperaturer under +5 °C uden særlige vinterforanstaltninger. og bør ikke udlægges på frosne underlag. Undgå udstøbning i stærk varme, direkte sollys eller kraftig vind uden efterbehandling.

Produktet må ikke tilsættes andre bindemidler eller kemiske tilsætningsstoffer uden forudgående vurdering.

## Opbevaring

Tørbeton skal opbevares tørt og frostfrit i original, ubrudt emballage. Produktet beskyttes mod fugt og direkte vejr påvirkning.

Sække bør opbevares på paller og ikke direkte på gulvet.

ved korrekt opbevarings anslås holdbarheden til 12 måneder efter produktionsdato.

## Efterbehandling

Beskyt den friske beton mod udtørring de første døgn. Tørbeton kan eftervandes eller afdækkes med plastfolie ved varmt eller tørt vejr. Belastning bør først ske efter tilstrækkelig hærdning.

## Affaldsbehandling

big bags sorteres som restaffald

Poserne fra 20 kg sække sorteres som plastik