

Bakkemørtel

6,6%

Produktdatablad



Produktinformation

Type:	kalktilpasset vådmørtel (Receptmørtel)
Recept:	Bakkemørtel 6,6%
Kornstørrelse:	0-4 mm
Tilsætningsstoffer:	Nej

Produktbeskrivelse

VM Bakkemørtel 6,6 % er en kalktilpasset vådmørtel, som kan tilsættes cement før anvendelse. Mørtlen er skabt på basis af recept bestående af en nøjagtig dosering af kalk sorteret bakkесand med kontrolleret kornkurve.

Certificering & miljøklasse

Certificering:	DS 414/ EN 998-1/EN 998-2
Eksponeringsklasse:	Moderat miljø MX1 - MX3.1
CE-mærket:	Ja
Kontrol:	Dancert (Teknologisk institut)

Blandingsforhold

Mørtlen kan tilsættes cement eller hydraulisk kalk til ønsket recept, blandet med vand.

Blandingen må maks. blandes i 10 minutter i tvangsblender. Bland ikke mere mørtel end der anvendes inden for ca. 60 minutter (ved 20 °C).

Ved anvendelse som muremørtel må den tilsatte mængde cement maksimalt afvige med 5 % fra den foreskrevne dosering.

Anvendelse

Med et kalkindhold på 6,6 % er VM Bakkemørtel særligt velegnet til de fleste murer- og pudsearbejder, hvor der ønskes god bearbejdelighed og passende styrke. Produktet er nemt at blande og har en ensartet kvalitet, hvilket sikrer et effektivt arbejdsforløb.

Eksempler på anvendelse:

- Opmuring
- Skalmuring
- Opmuring af blokke
- Afsluttende pudslag
- Ældre byggeri
- Pudsearbejde ind- & udvendig
- Reparationsarbejde

Murearbejdet bør altid udføres med rene og tørre mursten og korrekt mureværktøj, hvor fuger bør trykkes med tilegnet fuge-træpind eller stål.



Bakkemørtel 6,6 %

Anvendelsesbegrænsninger (også vinterbyggeri)

Under udførelsen bør temperaturen være over 5°C. Det er ikke tilladt at tilsætte ekstra tilsætningsstoffer eller frostbeskyttende midler. Ved vintermuring kan der dog anvendes varmt vand i blandingen.

Når mørtlen først er blandet færdigt, må der ikke senere tilsættes hverken bindemidler, tilslagsmaterialer eller yderligere vand.

Eventuel afrensning af det udførte murværk bør foretages med rent vand for at sikre et pænt og holdbart resultat.

Hærdningsproces skal foregå naturligt og må ikke fremskyndes, idet dette nedsætter mørtlens styrke og eventuel mulighed for revnedannelse.

Murværk og mørtel skal senest ved arbejdets afslutning – dvs. i overgangen mellem afbinding og begyndende hærdning – beskyttes grundigt mod nedbør og frost. Der henvises til relevante retningslinjer i Murerhåndbogen, SBI-anvisning 64, samt vejledninger fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) og publikationen "Afdækning af murværk og materialer" fra bygitegl.dk

Opbevaring

Mørtlen skal opbevares beskyttet mod udtørring og frost. Ved korrekt opbevaring har produktet som udgangspunkt en holdbarhed på ca. 6 måneder fra produktionsdatoen.

Byggepladskontrol

VM Mørtel A/S udfører kvalitetskontrol iht. normalkrav og uanmeldt kontrolbesøg kan forekomme.

**Hos VM Mørtel A/S henviser vi altid til, at brugeren holder sig opdateret via nyeste udgave af Murerhåndbogen.*