

Produktinformation

Type:	kalkmørtel (vådmørtel)
Indhold:	Finkortnet sand & kalk
Kornstørrelse:	0-2 mm
Tilsætningsstoffer:	Nej

Produktbeskrivelse

7,7% kalkmørtel er en fabriksfremstillet, våd strandmørtel bestående af 0-2 mm sand og kalk uden tilsætningsstoffer.

Certificering & kontrol

Certificering:	DS/INF 167, EN 998-1
CE-mærket:	Ja
Kontrol:	Dancert (Teknologisk institut)

Blandingsforhold

Våd kalkmørtel blandes i tvangsblander med cement og rent vand efter anvist blandingsforhold (henv. Murhåndbogen), indtil ønsket murerkonsistens er opnået. Mørtlen skal være homogen, og den maksimale blandetid er 15 minutter. Der bør kun blandes den mængde, der kan anvendes inden for ca. 60 minutter.

Anvendelse

Våd Strandmørtel anvendes primært til indvendig puds, vandskuring og fugning. Kan bruges med eller uden cementtilsætning. Ved vintermuring kan der fra mørtelværket iblandes antifrost, så murerarbejdet kan foregå ned til -5°. Mørtelen kan aftippes på isolerede plader og afdækkes med vintermåtter. Skal udføres med tørre mursten og egnet murerværktøj.

Eksempler på anvendelse:

- Ind- & udvendig pudsning
- Fugning
- Restaurering
- Diffusionsåbne vægge

Murearbejdet bør altid udføres med rene og tørre mursten og korrekt mureværktøj, hvor fuger bør trykkes med tilegnet fuge-træpind eller stål.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved pudse- og fugearbejde skal temperaturen – både i luften og underlaget – være over 5°C til +30°C.



Anvendelsesbegrænsninger (også vinterbyggeri)

Under udførelsen bør temperaturen helst være over 5 °C. Det er ikke tilladt at tilsætte ekstra tilsætningsstoffer eller frostbeskyttende midler. Ved vintermuring kan der dog anvendes varmt vand i blandingen.

Når mørtlen først er blandet færdigt, må der ikke senere tilsættes hverken bindemidler, tilslagsmaterialer eller yderligere vand.

Eventuel afrensning af det udførte murværk bør foretages med rent vand for at sikre et pænt og holdbart resultat.

Hærdningsproces skal foregå naturligt og må ikke fremskyndes, idet dette nedsætter mørtlens styrke og eventuel mulighed for revnedannelse.

Murværk og mørtel skal senest ved arbejdets afslutning – dvs. i overgangen mellem afbinding og begyndende hærdning – beskyttes grundigt mod nedbør og frost. Der henvises til relevante retningslinjer i Murerhåndbogen, SBI-anvisning 64, samt vejledninger fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) og publikationen "Afdækning af murværk og materialer" fra bygitegl.dk

Opbevaring

Mørtlen skal opbevares beskyttet mod udtørring og frost. Ved korrekt opbevaring har produktet som udgangspunkt en holdbarhed på ca. 6 måneder fra produktionsdatoen.

Byggepladskontrol

VM Mørtel A/S udfører kvalitetskontrol iht. normalkrav og uanmeldt kontrolbesøg kan forekomme.

**Hos VM Mørtel A/S henviser vi altid til, at brugeren holder sig opdateret via nyeste udgave af Murerhåndbogen.*